

nejdůležitější vlastnosti

- chrání betonové konstrukce před agresivním prostředím
- ochrana betonové konstrukce proti solným roztokům
- vodoodpudivý
- lze použít pro hydrofobizaci omítek a nátěrů

redisan SHC

hydrofobní nátěr



definice výrobku

Vodoodpudivý impregnační prostředek připravený k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stavební hmoty všeho druhu (beton, malta, přírodní a umělý kámen, vápenná barviva, omítky, nátěry).

složení

Silikonová pryskyřice, organická rozpouštědla (hořlavina).

barva

Bezbarvý nátěr.

všeobecné požadavky pro podklad

Podklad, který bude impregnován, musí být očištěn od prachu a nečistot. Volné a lehce se odlupující částičky materiálu musí být odstraněny a všechny trhliny zatmeleny. Před vlastním nanesením **hydrofobního nátěru SHC** musí být plocha suchá.

podmínky pro zpracování

Hmota se může aplikovat v rozmezí teplot od +5 °C až do +25 °C.

pokyny pro zpracování

Dobře rozmíchaný a nezředěný **hydrofobní nátěr SHC** se nejlépe nanáší stříkáním nebo natíráním. Nátěr musí být rovnoměrný. Tam, kde se vyskytují vlasové trhliny, je třeba dbát na to, aby nátěr mohl dobře proniknout do povrchu. Vzhledem k tomu, že nátěr obsahuje hořlavá rozpouštědla, musí se jeho zpracování věnovat odpovídající péče a pozornost.

nářadí

Stříkácká pistole, štětka, štetec (musí být s přírodním vlasem, umělé štětiny se rozpouštějí).

čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po ukončení prací omýt vodou.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

název	spotřeba	číslo výrobku
redisan SHC		H705/5
– hydrofobní nátěr	0,25 l/m ²	

použití

K hydrofobizaci fasád, zvláště na návětrných stranách a jako ochrana proti účinkům solných roztoků.

balení

V 5 l PE obalu, 80 ks – 400 l/paleta.

skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

