

weber.bat opravná hmota

opravná
a vyrovnávací
hmota



nejdůležitější vlastnosti

- rychle tuhnoucí hmota
- pevnost 30 MPa
- pochůznost po 3 hod.
- tloušťky vrstev 1–20 mm

definice výrobku

Opravná a vyrovnávací hmota pro použití ve vnitřních i vnějších prostorách. Tuhne bez napětí. Po zaschnutí možné přetírání.

barva

Šedá.

složení

Na bázi cementu s vybranými aditivy.

pokyny pro zpracování

Weber.bat opravnou hmotu promíchejte s čistou vodou, ponechte 2–3 minuty odpočívat a potom znovu krátce promíchejte. Nanášejte na podklad s teplotou vyšší než +6 °C. Před samotnou aplikací je třeba zvlhčit podklad vodou nebo **weber.podkladem A** ředěným v poměru 1:10.

Připraveno pro další pokládání (stěny): asi po 2 hodinách
Pochůznost: po 3 hodinách
Možnost přetírání: po 24 hodinách
Záměsová voda: cca 4,5 l/pytel (20 kg)

Ztuhlou maltu znovu nepoužívejte. Za nepříznivých podmínek chraňte maltu před rychlým vysycháním a udržujte ji vlhkou.

všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, soudržný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

nářadí

Míchadlo, ocelové hladítko.

čištění

Nádoby, přístroje a nástroje ihned po použití omýt vodou.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.

název	spotřeba	číslo výrobku
weber.bat opravná hmota	1,5 kg/1m ² /1 mm vrstvy	OH101

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

- vyrovnává: cementové omítky, beton, plynobeton, zdivo atd.
- jako podklad pro následné pokládání dlaždic
- jako malta pro opravy, vyspravení, zatírání
- opravy dutin
- obnova poškozených hran a rohů

balení

Ve 20 kg papírových obalech, 48 ks – 960 kg/paleta.

skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

