


# weber.favo FM NS

## spárovací tmel pro přírodní kámen



### definice výrobku

Jednosložkový spárovací neutrální flexibilní tmel, odolný proti plísním. Pro šíři spáry 2–12 mm.

### barva

Béžově šedá.

### složení

Prášková hmota na bázi cementu, trasu a modifikujících přísad.

### všeobecné požadavky na podklad

Spárovací tmel musí být dostatečně vytvrzený (min. 24 hod.) Sít spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky hmoty apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

### podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### popis zpracování

Weber.favo FM NS rozmíchat s čistou vodou bez vzniku hrudek. Na záměs se použije 5 l na 20 kg balení. Nanášet gumovou stěrkou. Po dostatečném natažení tmelu do spáry vyčistit vlhkou houbou. Namíchané množství je nutno zpracovat do 20 minut od namíchání. Provozní schopnost zaspárovávaných ploch je asi po 3 hodinách.

### nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.

### čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

### upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## ! nejdůležitější vlastnosti

- pro spárování obkladů i dlažeb v interiéru i exteriéru
- flexibilní
- vhodné pro přírodní a umělý kámen
- šířka spáry 2–12 mm



### aplikace

Gumovou stěrkou se rozmíchaný tmel nanese na celou plochu dlažby a zatlačí se do spár.



Po zavadnutí se dlažba očistí vlhkou houbou. Po hrubém očištění suchou houbou se obklad dočistí flanelovým hadříkem.



název	spotřeba	číslo výrobku
weber.favo FM NS	1,5 kg/l objemu spár	SPT12 SU3E

### použití

V interiérech i exteriérech. Speciálně pro přírodní i umělý kámen. Lze použít i do vlhkých prostor. Nelze použít při čištění povrchu vysokotlakou vodou a při nebezpečí působení chemikálií (kyseliny, louhy apod.)

### balení

Ve 20 kg papírových obalech.

### spotřeba

Příklad: šířka 5 mm, hloubka 8 mm  
Rozměr dlaždice: 30 x 60 cm cca 300 g/m<sup>2</sup>  
30 x 30 cm cca 400 g/m<sup>2</sup>

### skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.