

weber.mix 697

suchý hotový beton – rychle tvrdnoucí, pro betonářské práce



definice výrobku

weber.mix 697 je mnohostranně použitelný beton, u kterého odpadá míchání. Výborně se hodí k zabetonování plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

složení

Cement, rozříděné minerální přísady.

všeobecné požadavky pro podklad

Zvlhčený otvor v zemi. Rozměr otvoru v průměru o 10–25cm širší než je betonovaný předmět.

podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě zabetonovaný otvor nesmí být vystaven přímým negativním účinkům tepla = prudkému vysychání a srážek.

nářadí

Zednická lžíce, fanka, zahradní konev, ocelové hladítko, vodováha.

čištění

Nářadí, nádoby se po použití očistí vodou.

použití

weber.mix 697 je mnohostranně použitelný beton, u kterého odpadá míchání. Výborně se hodí k zabetonování plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech neprovádět.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovejších technických poznatcích.

bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.


Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

	Referenční norma: EN 13813 CT-C25-F4
	Rok: 2010 Saint-Gobain Weber GmbH Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1 67059 Ludwigshafen
	cementový potěrový materiál
	weber.mix 697
	Reakce na oheň
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodní páry	NPD
Pevnost v tlaku	C25
Pevnost v tahu za ohybu	F4
Odolnost proti obrusu	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD
Mrazuvzdornost po 20 cyklech	min. 75 %



! nejdůležitější vlastnosti

- jednoduché betonování bez míchání
- pro upevnění plotových sloupků
- pro zabetonování dopravních značek
- lze snadno zpracovávat
- univerzálně použitelný
- rychlý a bezpečný
- je čistě minerální
- rychlé zpracování



aplikace

V závislosti na velikosti stožáru či sloupku udělejte otvor v průměru o 10–25 cm širší než je průměr betonovaného předmětu. Po instalaci a fixaci sloupku v otvoru dostatečně zvlhčete stěny a dno otvoru.

Vyplňujte suchou směsí **weber.mix 697** ve vrstvách po 10 cm. Každou vrstvu 10 cm silnou zalijte vodou. Spotřeba vody je 5 l/30 kg suché směsi **weber.mix 697**.

Po každé vrstvě (silné 10 cm) – respektive jejím zalití, vyčkejte 2 min. před nasypáním následující vrstvy. Pokračujte uvedeným způsobem dokud nevyplníte celý otvor.

Poslední – konečnou vrstvu po zalití vodou vyhladte ocelovým hladítkem.

název	spotřeba	číslo výrobku
weber.mix 697	30 kg suché směsi na 17 l čerstvého betonu	MC 940

barva

šedá

balení

Ve 30 kg papírových obalech. 42ks/paleta.

skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

